

CROWN SCREEN INK 純金色 24K は透明プラチック素材（ポリエステル・アクリル・塩化ビニール・ポリカーボネート・etc）及び紙素材への印刷で、発色性の高い 24K 金色の風合いが得られます。

《 CROWN SCREEN INK 24 金色(24 きんいろ)の特徴 》

- 1 CROWN SCREEN INK の 24 金色は、各種フィルムにおいての密着性は良好です。
- 2 CROWN SCREEN INK の 24 金色は、高輝度な隠蔽性の高い高級顔料をしており、貴金属の純金に近い風合いが得られます。（屋外用途 OK：超耐光性）
- 3 和紙等吸い込みの大きい紙素材におきまして、着色金では色抜けしシルバー色になってしまいますが、24 金色はゴールド色を維持できます。

《 製品種類 》

| 製品名 | 発色性 | 隠蔽性 | 素材 |
|----------------|-----|-----|----------|
| スクリーンインキ 24 金色 | ◎ | ◎ | 各種フィルム・紙 |

*印刷条件（版・硬化性・印刷）

版・硬化 : 200 メッシュ 60℃×30 分・80℃×20 分

印刷 : ゴムスキージーをご使用下さい。版のテンション・張力を下げて、スキージー圧も軽めに設定して下さい。版と素材の間隔を小さくして下さい。

: 物性向上の為 2 液として使用される場合には、Z-1 硬化剤を 1～2% 添加し十分に混ぜ合わせて印刷を行ってください。（注意：硬化剤を混ぜ合わせたインキは後日使用できません。）

注意 : 純金色インキは経時で分離する事があり十分に攪拌をしご使用下さい。

印刷中又は印刷後はインキ粘度が上昇します。稀釈には専用溶剤（K-2 溶剤）をご使用下さい。